

DOCUMENTATION TECHNIQUE

GATIBAT'

CHÈNEVOTTE

100% D'ORIGINE FRANCE



 **GATICHANVRE**
GROUPE PLANTES & FRUITS

Le spécialiste de l'*isolation naturelle*
à base *de chanvre !*



GATIBAT'

CHÈNEVOTTE

» Destinée aux applications dans le bâtiment.

Le saviez-vous ?

- » Les mortiers et bétons de chanvre et chaux sont très utilisés pour les constructions neuves ou pour la rénovation.
- » Leur isolation thermique et phonique apporte un véritable confort de vie et une régulation hygrométrique optimale.



Excellente hygrométrie



Isolation phonique



Isolation thermique



Matériau sain et écologique

OUVRAGES RÉALISABLES



MURS

Isolation des murs à ossature bois par remplissage.



DOUBLAGES

Doublages sur murs et cloisons intérieurs.



SOLS

Sols isolants avec très faible masse volumique pour tous planchers.



TOIT & COMBLES

Isolation thermique.



ENDUIT HYGROTHERMIQUE

Enduits à caractère isolant, en intérieur et extérieur, tous supports.

GATIBAT' est un granulat constitué **exclusivement de chènevotte française**. Son procédé de transformation ne nécessite aucun traitement, ni eau ni solvant.

GATIBAT' dispose du Label « Construire en Chanvre - CenC » depuis 2024, pour l'application en parois verticales.

- » Chènevotte pure (n'ayant subi aucun traitement),
- » 100% chanvre français,
- » Chènevotte calibrée et dépoussiérée.
- » À conserver à l'abri de l'humidité dans son emballage,
- » Conditionnement en sac de 20kg / 21 sacs par palette.



Produit labélisé en 2024
« Construire en Chanvre - CenC »

Grâce à l'obtention du label « Construire en Chanvre », GATIBAT' peut être utilisé dans le domaine de la construction. En effet, cette certification assure le suivi de la qualité de production et garantie un produit régulier.

GATIBAT' est validé pour le bâtiment et assure la promesse de l'association du chanvre et de la chaux !

La filière chanvre est au coeur des matériaux biosourcés, selon l'avis du Conseil Economique, Social et Environnemental.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	kg/m ³	~90 kg/m ³
Taux de poussière	%	< 2%
Taux d'humidité	%	< 19%
Granulométrie	mm	à 95% < 22mm

CONDITIONNEMENT

	Poids	Dimension
Sac	20 kg	83 x 38 x 34 cm
Palette	420 kg	80 x 120 x 240 cm
Nombre de sacs/palette :		21



Chènevotte/granulat
44% du poids total

La chènevotte est la partie dure de la plante. Elle est principalement composée de cellulose et lignite, identique au bois.

Infographie © Interchanvre 2023



SN GATICHANVRE
12, bis rue de l'Essonne - 91720 PRUNAY-S/-ESSONNE
tél. 33(0)1 69 11 13 01 | gatichanvre@gatichanvre.fr
www.gatichanvre.fr